

Plantcosol Water 170



Informations techniques

Matière	Polypropylène	
Masse surfacique	170 gr/m ²	
Résistance à la traction chaîne	100 LB	ASTM D 4632-91
Résistance à la traction trame	60 LB	ASTM D 4632-91
Élongation chaîne	15%	ASTM D 4632-91
Élongation trame	15%	ASTM D 4632-91
Résistance mécanique	230 PSI	ASTM D 3786-87
Déchirure trapézoïdale chaîne	70 LB	ASTM D 4632-91
Déchirure trapézoïdale trame	70 LB	ASTM D 4632-91
Résistance à la perforation	65 LB	ASTM D 4632-91
AOS	0,13 mm	ASTM D 4751-95
Perméabilité à l'eau	45 L/m ² /s	ASTM D 4491
Coloris	Marron / Beige	
Longueur	Rouleau de 50 m	±3%
Largeurs	1,25 m—1,87 m—3,75 m	± 2 cm
Marquage repère	Ligne tous les 25 cm	
Mandrin	Oui	



Descriptif CCTP :

Toile 100% polypropylène bi-composants de toile tissée et d'aiguilletage de polyester. Masse surfacique de 170 g/m² suivant norme ASTM D 4632-91. Élongation 15% suivant norme ASTM D 4632-91. Perméabilité à l'eau de 45L/m²/s suivant norme ASTM D 4491 type Plantcosol Water 170 ou équivalent.

