

## Plantcobio Filet Coco



### Informations techniques

| Références                                | GEOFIL4                 | GEOFIL74                | GEOFIL9                 |             |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Type                                      | Filet anti-érosion      | Filet anti-érosion      | Filet anti-érosion      |             |
| Composition                               | 100% fibres de coco     | 100% fibres de coco     | 100% fibres de coco     |             |
| Mailles                                   | 40 x 40 mm              | 11 x 11 mm              | 11 x 11 mm              | +/- 2 mm    |
| Longueur                                  | 50 ml                   | 50 ml                   | 50 ml                   |             |
| Largeur                                   | 2 m                     | 2 m                     | 2 m                     |             |
| Grammage                                  | 400 gr / m <sup>2</sup> | 740 gr / m <sup>2</sup> | 900 gr / m <sup>2</sup> | ASTM D-5261 |
| Poids du rouleau                          | 40 kg                   | 74 kg                   | 90 kg                   |             |
| Résistance à la traction (sec) MD - CD    | 7,35 - 7,00 kN/m        | 22,06 - 15,05 kN/ m     | 27,7 - 20,6 kN/m        | ASTM D-4595 |
| Résistance à la traction (humide) MD - CD | 6,65 - 5,25 kN/m        | 13,48 - 9,97 kN/m       | 18,3 - 11,2 kN/m        | ASTM D-4595 |
| Élongation MD - CD (sec)                  | 33 - 31 %               | 40 - 33 %               | 46 - 33 %               | ASTM D-4595 |
| Élongation MD - CD (humide)               | 36 - 31 %               | 45 - 34 %               | 43 - 36 %               | ASTM D-4595 |
| Durée de vie                              | > 3 à 4 ans             | > 5 à 6 ans             | > 5 à 6 ans             |             |
| Couleur                                   | Beige                   | Beige                   | Beige                   |             |

### Produit inflammable

#### Descriptif CCTP :

Filet en fibres de coco, 100 % biodégradable. Masse surfacique 400 gr / m<sup>2</sup>, mailles 40 x 40 mm +/-2 mm. Résistance à la traction MD - CD (sec) 7,35 - 7,00 kN/m, résistance à la traction MD - CD (humide) 6,65 - 5,25 kN/m (ASTM D-4595), élongation MD - CD 33-31 % à sec et 36 - 31 % humide (ASTM D-4595). Rouleau de 2 m x 50 ml. Type Plantcobio Geofil 4.

Filet en fibres de coco, 100 % biodégradable. Masse surfacique 740 gr / m<sup>2</sup>, mailles 11 x 11 mm +/-2 mm. Résistance à la traction MD - CD (sec) 22,06 - 15,05 kN/m, résistance à la traction MD - CD (humide) 13,48 - 9,97 kN/m (ASTM D-4595), élongation MD - CD 40 - 33 % à sec et 45 - 34 humide (ASTM D-4595). Rouleau de 2 m x 50 ml. Type Plantcobio Geofil 74.

Filet en fibres de coco, 100 % biodégradable. Masse surfacique 900 gr / m<sup>2</sup>, mailles 11 x 11 mm +/- 2 mm. Résistance à la traction MD - CD (sec) 27,7 - 20,6 kN/m, résistance à la traction MD - CD (humide) 18,3 - 11,2 kN/m (ASTM D-4595), élongation MD - CD 46 - 33 % à sec et 43 - 36 % humide (ASTM D-4595). Rouleau de 2 m x 50 ml. Type Plantcobio Geofil 9.

