

Plantcosol Premium NT



Informations techniques

Matière	Polypropylène	
Construction	Non tissé extrudé	
Masse surfacique	110 g/m ²	EN ISO 9073-1
Résistance à la traction MD	0,263 kN/m	EN ISO 9073-3
Résistance à la traction CD	0,145 kN/m	EN ISO 9073-3
Élongation MD	78%	EN ISO 9073-3
Élongation CD	108%	EN ISO 9073-3
Déchirure trapézoïdale MD	0,174 kN/m	EN ISO 9073-4
Déchirure trapézoïdale CD	0,128 kN/m	EN ISO 9073-4
Perméabilité à l'eau	28,5 L/m ² /s	ASTM D 4491-92
Traitement UV	400 Kly	
Coloris	1 face Marron / 1 face Noire	
Longueurs	Rouleaux de 25, 50 ou 100 ml	±3%
Largeurs	1,10 - 1,60 - 3,20	±2%
Mandrin	Oui	



Descriptif CCTP :

Toile 100% polypropylène non tissée en polypropylène (Duite profilée) pour la chaîne et en polypropylène (Duite profilée) pour la trame. Une face marron, une face noire. Masse surfacique de 110 g/m² suivant norme EN ISO 9073-1 . Elongation 78% et 108% suivant norme EN ISO 9073-3. Perméabilité à l'eau de 28,5L/m²/s suivant norme ASTM D 4491-92 type Plantcosol Premium NT ou équivalent.

